



FUTUR-ACTIVADOR 3000 PU

DESCRIÇÃO DO ACELERADOR DE CURA DE ALTA TECNOLOGIA

Acelerador de cura especialmente indicado para a gama de Membranas Poliuretano Futurpol-PU, Poliureias Futurcoat (quentes e frias) e Selantes Poliuretano Futurprotect. Melhora a vida útil e a velocidade de cura. Aumenta as propriedades mecânicas, dureza e resistência química do revestimento.

PROPRIEDADES

Acelera a cura durante o inverno (baixa temperatura e umidade) de Poliuretanos, Poliureias ou Poliuretanos. Melhora as propriedades mecânicas das membranas finais obtidas durante a secagem. Permite aplicações de espessuras superiores às habituais. Facilita a aplicação em superfícies verticais aumentando a tixotropia. Elimina bolhas e outros defeitos superficiais. Compatível com outros aditivos PU Futur-Tixotropante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência:	Líquido
Apresentação:	Recipientes metálicos de 0,25, 0,5 e 1 Kg
Natureza química:	Poliuretano
Vida útil:	25 minutos (25 °C)

* Especificações de qualidade.

MODO DE USO

Antes de aplicar o produto, verifique se o suporte está limpo e livre de vestígios de óleo, graxa, silicone, ceras contaminantes ou materiais de sujidade. Se for necessária reparação, aplicar argamassas de reparação adequadas.

É necessário partir de um suporte de concreto poroso, sem rejunte e livre de líquidos de cura. Resistência mínima à compressão do concreto: 15 N/mm². Resistência mínima à tração do concreto: 1 N/mm².

Em caso de dúvida, faça um teste antes da aplicação.

Misture o produto com a ajuda de um agitador de baixa velocidade para evitar a entrada de ar.

Antes da aplicação agitar o recipiente contendo FUTUR-ACTIVADOR 3000 PU. Verter o conteúdo no recipiente contendo FUTURPOL-PU, FUTURCOAT e FUTURPROTECT. Depois de misturado ao produto, aplicar imediatamente.

A adição de produto recomendada varia de 10 a 30% dependendo da inclinação.

As proporções recomendadas são as seguintes:

FUTURPOL-PU/FUTUR-ACTIVADOR 3000 PU: 25 Kg/1 Kg

FUTURCOAT/ FUTUR-ACTIVADOR 3000 PU: 25 Kg/0,5 Kg

FUTURPROTECT PU: 25 Kg/0,25 Kg

Depois de misturado com o produto onde é adicionado o Pot-Life, são 25 minutos (a 25 °C).

É compatível com o produto FUTUR-TIXOTROPANTE PU quando é necessária uma secagem mais rápida.



Estável por 12 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original, bem fechada e sem danos. Conservar em local seco e fresco com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Para a limpeza de materiais e utensílios utilizar FUTURSOLVENT 001 antes do produto endurecer. Uma vez endurecido o produto só poderá ser removido por meios mecânicos.

APLICAÇÕES

Muito útil em todos os tipos de empresas de construção, contratos de reparação rápida, alvenarias em geral, manutenção comunitária, impermeabilizações, etc.

Melhora a cura em membranas de poliuretano, selantes e poliureias.

Melhora a aplicação em superfícies verticais e com inclinações irregulares.

As informações e recomendações que fornecemos baseiam-se na nossa investigação e experiência e acreditamos que estão corretas. Dado que a aplicação dos produtos pelos nossos Clientes está fora do nosso controlo, não podemos assumir responsabilidades decorrentes do uso indevido dos nossos produtos.